

**Namn:** Falu Vapen – Slamfärg  
**Typ:** Slamfärg  
**Art. Nr:** 504 Bas A, 500 Bas C, 507 Ockragul, 505 Brytningar

**Användningsområde:** Målning på träfasad bestående av ohyvlat virke.

**Förbehandling:** **Nytt virke:** avlägsna all smuts och allt damm. Transportgrundat virke skall vara behandlat med en grundfärg som kan övermålas med slamfärg.  
**Tidigare målat med slamfärg:** Borsta ner all löst sittande färg. Tjocka färgskikt skrapas ned. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter. Framför allt bör man undersöka om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä tas bort. Var noga med att fasaden är torr innan målning, panelen får högst ha en fukthalt av 17%.  
**Vid risk för mögelsporer:** Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vatten. Var noga med att fasaden är torr innan målning.  
 Andra underlag än ovan beskrivna skall ej målas med Falu Vapen slamfärg.  
 OBS! Om underlaget tidigare är målad med slamfärg med hög linoljehalt är detta underlag olämpligt.

**Målning:** Rör om färgen väl. På nytt virke grunda först med ett skikt med förtunnad färg, 10-15% vatten. Måla hela panelens längd ”vått i vått”. Vänta minst ett dygn innan färdigmålning med oförtunnad färg. Måla tunt och inarbeta färgen väl till god täckning.

**Kulör:** Kulör framtages genom brytssystem. Vid osäkerhet kontakta oss om Ditt brytssystem är tillämpligt på färgen och vilka kulörer som är godkända att använda. Vid kulörbyte på fasad tidigare målad slamfärg är det viktigt att den ursprungliga slamfärgen noga borstas bort för att de äldre pigmenten inte ska påverka kulören i det nya färgskiktet.

**Appliceringsmetod:** Pensel

**Färgåtgång:** 1 liter räcker till cirka 3 m<sup>2</sup> Vid teoretisk torrfilm av 73 µm. Rekommenderas ej över 100 µm torrfilm

**Torktider:** Dammtorr efter 1 timme Helt vattenfast efter ca 1 vecka  
 Genomtorr efter 1 dygn

**Förtunning:** Ljummet vatten. Behöver normalt ej spädas

**Rengöring redskap:** Såpa och ljummet vatten. Arbeta in såpan i penseln, skölj därefter ren penseln med ljummet vatten

#### Tekniska data

**Linoljehalt:** 6-8%

**Torrhalt:** Vikttorrhalt: 32%±3 Volymtorrhalt: 22%±2

**VOC:** VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010) Produktens VOC: 0 g/l  
**Densitet:** 1,13-1,17 Kg/l  
**Glansgrad:** Helmatt

**Lagring:** Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C  
**Lagringstid:** I oöppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper och informationen uppdateras löpande. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

## FALU VAPEN FÄRG AB

Adress/Address: Box 7033 S-791 07 Falun, Sweden  
 Besöksadress/Visitaddress: Sundbornsvägen 3 Falun  
 Tel/Phone: Nat. 023-70 53 50 Int. +46 23 70 53 50  
 Fax/Facsimile: Nat. 023-351 48 Int. +46 23 351 48  
 E-mail: [fallu.vapen@rotmotaverken.se](mailto:fallu.vapen@rotmotaverken.se)  
 Hemsida: [www.faluvapen.com](http://www.faluvapen.com)