



Namn: Falu Vapen Knut- & Foderfärg

Typ: Matt emulsionsfärg baserad på alkydoljor. Färgen är speciellt framtagen för att måla knut- och foderverke och passa ihop med fasader målade med helmatta färger som Falu Vapen Rödfärg, Falu Vapen Fasadfärg eller andra matta färger.

Art. Nr: Vit, (A-bas) 514

Användningsområde: Utomhus målning på fönsterfoder, knutbrädor, vindskivor m.m.
(OBS rekommenderas ej på tidigare färgsystem som innehåller akrylatbindemedel).

Förbehandling: Nytt eller fabriksgrundat virke och tryckimpregnerat virke, avlägsna all eventuell smuts och damm.
Tidigare målade ytor med Falu Vapen Knut- & Foderfärg, oljefärg eller lasyrer: Borsta ned all löst sittande färg. Tjocka skikt skrapas ned. Borsta bort allt damm med mjuk borste. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter på fasaden eller om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä (gråträ) tas bort. Använd lämpligt andningsskydd. Var noga med att fasaden är torr innan målning - panelen får högst ha en fukthalt av 17%.
Vid risk för mögelsporer: Behandla ytorna först med mögelhämmande medel. Skölj sedan noga med vatten.

Målning: Rör om färgen väl från början och då och då under arbetets gång. Lämpligen målar Du med en lackpensel för bästa resultat. Stryk en till två strykningar till full täckning. Första strykning kan med fördel göras med något förtunnad färg. Måla tunt och arbeta in färgen väl. Vänta minst ett dygn mellan strykningarna.

Appliceringsmetod: Pensel

Färgåtgång: 1 liter räcker 6-8 m² Vid torrfilm av 30 – 45 µm.
Rekommenderas ej över 100µm torrfilm

Torktider: Dammtorr 60 minuter Helt vattenfast efter ca 1 vecka

Förtunning: Behöver normalt ej spädas. Använd ljummet vatten

Rengöring redskap: Ljummet vatten med såpa

Tekniska data

Torrhalt : Vikttorrhalt: 50±3 Volymtorrhalt: 40%±2

VOC: Produktens <1 g/l Gränsvärde (Kat A/d) 130 g/l (2010)

Densitet: 1,1-1,3 Kg/l

Glansgrad: Matt

Lagring: Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C

Lagringstid: I öppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper och informationen uppdateras vid behov. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

FALU VAPEN FÄRG AB

Adress/Address: Box 7033 S-791 07 Falun, Sweden
Besöksadress/Visitadress: Sundbornsvägen 3 Falun
Tel/Phone: Nat. 023-70 53 50 Int. +46 23 70 53 50
Fax/Facsimile: Nat: 023-351 48 Int. +46 23 351 48
E-mail: faluvapen@rotmotaverken.se
Hemsida: www.faluvapen.com