



2018-03-05

<b>Namn:</b>	<b>Falu Vapen Metallfärg</b>
<b>Typ:</b>	Falu Vapen Metallfärg är en grundfärg och topplack i en och samma färg, med goda rostskyddsegenskaper, baserad på högkvalitativa alkyder och med aktivt rostskyddspigment.
<b>Kulörer:</b>	Vit, svart, faluröd och grå
<b>Art. Nr:</b>	32440, 32420, 32430 och 32410

<b>Användningsområde:</b>	Direkt på rengjort och avrostad järn
<b>Förbehandling:</b>	Avlägsna fett, olja och andra föroreningar med alkalisk tvätt eller högtryckstvätt med lämpligt rengöringsmedel. Avlägsna rost, löst glödskal och färg genom skrapning, stålborstning eller slipning. Bästa resultatet fås genom blästring. Tvätta med lämpligt lösningsmedel. Övermåla de rengjorda ytorna omgående. Vid svåra korrosiva miljöer grunda med primer för bästa resultat. Vid målning på galvaniserade ytor, zink och aluminium skall en häftprimer användas innan färdigstrykning.
<b>Applicering:</b>	Färgen omblandas väl före användning. Appliceras med pensel eller spruta.  Färgen är färdig att appliceras.  Använd en lackfärgspensel. Vid sprutning späd färgen efter sprutmetod till lämplig viskositet.  Färdigstryk två gånger eller till minst 50 µm torrfilm, vilket motsvarar ca 100 µm våtfilm.  Under appliceringen och under torktiden skall temperaturen vara mellan 10 och 25 grader C. Relativa luftfuktigheten ej överstiga 80 %. Vidare får ej förekomma daggpåslag under torktiden.

<b>Appliceringsmetod:</b>	Pensel eller spruta.	
<b>Färgåtgång:</b>	1 liter räcker till cirka 10 m <sup>2</sup>	
<b>Torktider:</b>	Damm torr 3 timmar	
<b>Övermålningsbarhet:</b>	Inom 4 timmar	Efter 24 timmar
<b>Förtunning:</b>	Lacknafta.	
<b>Rengöring redskap:</b>	Lacknafta	

#### Tekniska data

<b>Torrhalt:</b>	Vikt torrhalt: 65 % ±2	Volym torrhalt: 50% ±2
<b>VOC:</b>	VOC-gränsvärde (Kat A/i) 500g/l (2010)	Produktens VOC: <500 g/l
<b>Densitet:</b>	Ca 1,15 ±0,2 Kg/l	

<b>Lagring:</b>	Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C
<b>Lagringstid:</b>	I öppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanter allmänna leveransvillkor.

## FALU VAPEN FÄRG AB

<i>Adress/Address:</i>	<i>Besöksadress/Visitadress:</i>	<i>Tel/Phone:</i>	<i>Fax/Facsimile:</i>	<i>E-mail:</i>	<i>Hemsida:</i>
Box 7033	Sundbornsvägen 3	Nat. 023-70 53 50	Nat: 023-351 48	<a href="mailto:faluvapen@rotmotaverken.se">faluvapen@rotmotaverken.se</a>	<a href="http://www.faluvapen.com">www.faluvapen.com</a>
S-791 07 Falun, Sweden	Falun	Int. +46 23 70 53 50	Int. +46 23 351 48		