



# FALU VAPEN

HUSFÄRGER SOM ANDAS

2021-02-22

<b>Namn:</b>	<b>Falu Industrifasad</b>
<b>Typ:</b>	Helmatt emulsionsfärg baserad på alkydoljor
<b>Art. Nr:</b>	570 (Klar/bas C), 571 (Vit/bas A), 572 (Björk), 573 (Svart), 575 (Faluröd) & 578 (Gran)
<b>Användningsområde:</b>	Industriell målning av virke för träfasader. Färgen är avsedd att skydda virket under transport och lagring, på byggarbetsplats fram tills målning kan utföras på objekt.
<b>Förbehandling:</b>	Ytan skall vara torr och ren. Virkets fukthalt skall ej överstiga 17 %. Färgen blandas väl före användning.
<b>Applicering:</b>	Färgen appliceras med borstmaskin eller hög/lågtrycksspruta. Färgen behöver normalt ej spädas. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +15°C. Dessutom skall temperaturen för ytan som målas och för färgen vara minst 3°C över luftens daggpunkt.  För att undvika alltför snabb torkning i början bör den relativa luftfuktigheten i synnerhet vid sprutmålning vara över 30 %.
<b>Appliceringsmetod:</b>	Borstmaskin eller hög/lågtrycksspruta.
<b>Färgåtgång:</b>	Måla enbart 1 skikt max 25 µm torrfilm. Motsvarar färgförbrukning av ca 120 g/m <sup>2</sup> .
<b>Torktider:</b>	Dammtorr efter 1 timme. Genomtorr efter 1 dygn. Övermålningsbar efter 24 timmar.
<b>Förtunning:</b>	Ljummet vatten vid behov.
<b>Rengöring redskap:</b>	Ljummet vatten och såpa.
<b>Systembeskrivning:</b>	Falu Industrifasad är till för att skydda virket under tiden fram till färdigmålning. Färdigmålning bör ske snarast möjligt, senast inom 12 månader. Falu Industrifasad kan övermålas med de flesta utomhusfärger (vi rekommenderar ej kokt slamfärg). Vid färdigmålning skall respektive färgleverantörs målningsråd följas som målning av nytt obehandlat virke. Vid färdigmålning med Falu Fasad skall panelen endast strykas med ett färgskikt.

#### Tekniska data

<b>Leveransviskositet:</b>	80-100 sekunder DIN-cup 4mm	
<b>Torrhalt:</b>	Viktorrhalt: 38%±2	Volymtorrhalt: 25%±2
<b>VOC:</b>	VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010)	Produktens VOC: <3 g/l
<b>Densitet:</b>	Cirka 1,18 - 1,25 Kg/l	
<b>Glansgrad:</b>	Helmatt	

<b>Lagring:</b>	+5°C - +30°C
<b>Lagringstid:</b>	I öppnad förpackning 2 år.

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

## FALU VAPEN FÄRG AB

<b>Adress/Address:</b>	<b>Besöksadress/Visitadress:</b>	<b>Tel/Phone:</b>	<b>Fax/Facsimile:</b>	<b>E-mail:</b>	<b>Hemsida:</b>
Box 7033 S-791 07 Falun, Sweden	Sundbornsvägen 3 Falun	Nat. 023-70 53 50 Int. +46 23 70 53 50	Nat: 023-351 48 Int. +46 23 351 48	<a href="mailto:falu.vapen@rotmotaverken.se">falu.vapen@rotmotaverken.se</a>	<a href="http://www.faluvapen.com">www.faluvapen.com</a>