



2020-03-11

Namn: Falu Vapen Industrifasad

Typ: Helmatt emulsionsfärg baserad på alkydoljor
Art. Nr: 571 (Vit brytbas), 573 (Svart) & 575(Faluröd)

Användningsområde: Industriell målning av virke för träfasader. Färgen är avsedd att skydda virket under transport, lagring, och på byggarbetsplats fram tills färdigmålning kan utföras på objekt.

Förbehandling: Ytan skall vara torr och ren. Virkets fukthalt skall inte överstiga 17 %. Färgen blandas väl före användning.

Applicering: Färgen appliceras med borstmaskin eller hög/lågtrycksspruta. Färgen behöver normalt inte spädas. Under applicering och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur ej understiga 10°C och den relativa luftfuktigheten ej överstiga 70 %.

Appliceringsmetod: Borstmaskin eller hög/lågtrycksspruta

Färgåtgång: Måla enbart 1 skikt max 25 µm torrfilm.
Motsvarar färgförbrukning av ca 120 g/m²

Torktider: Dammtorr efter 1 timme Genomtorr efter 1 dygn
Övermålningsbar efter 24 timmar

Förtunning: Ljummet vatten vid behov

Rengöring redskap: Ljummet vatten och såpa

Systembeskrivning: Falu Vapen Industrifasad är till för att skydda virket under tiden fram till färdigmålning. Färdigmålning bör ske snarast möjligt, senast inom 12 månader. Falu Industrifasad kan övermålas med de flesta färger som dispersionsfärger, oljefärger och slamfärger etc. Vid färdigmålning skall respektive färgleverantörs målningsråd följas som målning av nytt obehandlat virke. Vid färdigmålning med Falu Vapen Rödfärg, Slamfärg eller Falu Fasad skall panelen endast strykas med ett färgskikt. Falu Vapen Industrifasads kulör skall överensstämma med kulören på slutstrykningsfärgen.

Tekniska data

Leveransviskositet: 80-100 sekunder DIN-cup 4mm
Torrhalt : Vikttorrhalt: 38%±2 Volymtorrhalt: 25%±2
VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010) Produktens VOC: <3 g/l
Densitet: Cirka 1,18-1,25 Kg/l
Glansgrad: Helmatt

Lagring: Lagras torrt och i rumstemperatur (+5°C - +30°C)
Lagringstid: I öppnad förpackning 2 år från produktionsdatum

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

FALU VAPEN FÄRG AB

Adress/Address: Box 7033 S-791 07 Falun, Sweden
Besöksadress/Visitadress: Sundbornsvägen 3 Falun
Tel/Phone: Nat. 023-70 53 50 Int. +46 23 70 53 50
Fax/Facsimile: Nat: 023-351 48 Int. +46 23 351 48
E-mail: faluvapen@rotmotaverken.se
Hemsida: www.faluvapen.com